

**CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU**

FORMAT	Bergen	
Szerokość	156	mm
Długość	1380	mm
Liczba paneli/opakowanie	8	
m <sup>2</sup> /opakowanie	1,722	m <sup>2</sup>
Fugl	z tłoczoną fugą na wszystkich krawędziach	
Grubość	8,0	mm
Plóro i wpust	System łączenia Uniclic	
Gwarancja odporności na wodę	15	lat

**BUDOWA WARSTWOWA**



1. Warstwa doskonale chroniąca przed ścieraniem i zarysowaniami
2. Krystalicznie czysty wzór
3. Odporna na wilgoć płyta HDF
4. Warstwa stabilizująca

**GWARANCJA PRODUCENTA**

	METODA	PARAMETRY		
Klasa użyteczności	EN 13329	Klasa	21-22-23/31-32	
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Jednostka notyfikowana	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: na opakowaniu
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Jednostka zatwierdzona	AB 0321 - Satra UK	DOP: na opakowaniu
Gwarancja	użytek domowy	Patrz warunki gwarancji		dożywotnio
	użytek komercyjny	Patrz warunki gwarancji	Odporność na wodę	15 lat
			Odporność na wodę	5 lat

**DANE OGÓLNE (zgodnie z normą EN 13329)**

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM		
Odporność na ścieranie	EN 13329		≥ 4000	cykli	
Klasa odporności na ścieranie	EN 13329		AC4		
Odporność na uderzenia	EN 17368d	mała kulka	≥ 35 mm		
	EN 13329	duża kulka	≥ 750 mm		
Odporność na zarysowania	EN 438-2, 25		Obciążenie	≥ 3N	
Efekt krzesel z kółkami	ISO 4918 (+podkładzie)	Type W (EN 12529)	25000	cykli	
Pęcznienie	ISO 24336	po 24 godzinach zanurzenia przy temp. 20°C	≤ 18%		
siła połączeń zamków	ISO 24334	F10,2 długi bok	≥ 1 kN/m		
		Fmax długi bok			
		Fs0,2 krótki bok	≥ 2 kN/m		
		Fmax krótki bok			
Efekt nóżki meblowej	EN 424		Bez widocznych uszkodzeń przy teście z stopką typu 0		
przyleganie warstwy wierzchniej	EN 13329	N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,25		
Wgniecenie statyczne	EN ISO 24343-1		Wgniecenie resztkowe	≤ 0,05 mm	
Odporność na zaplamienia	EN 438	Grupa 1 i 2	Klasa	5	
		Grupa 3	Klasa	4	
Ogólny wygląd	EN 13329	Różnice wysokości	≤ 0,15 mm		
		Szparry na połączeniach	≤ 0,20 mm		
		Wylódkowanie wzdłużne	wklęsłość	≤ 0,50%	
			wypukłość	≤ 1,00%	
Wylódkowanie poprzeczne	wklęsłość	≤ 0,15%			
	wypukłość	≤ 0,20%			
niestabilność wymiarowa pod wpływem zmian wilgotności względnej	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm		
		δw	δw average ≤ 0,9 mm		
Trwałość barw pod wpływem światła	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	szara skala wzorcowa	Klasa	≥ 4	

## DANE OGÓLNE (zgodnie z normą EN 13329)

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOSCI WG PERGO
Odporności na wodę	ISO 4760	Jakościowa ocena poziomu spęcznienia dokonana po osuszeniu	< 3	1
		Wielkościowa ocena poziomu spęcznienia dokonana po	≤0,3mm	≤0,03mm
		Przeciek na łączeniu	brak wymogów	brak przecieku

## INNE DANE TECHNICZNE

	METODA	PARAMETRY		
Redukcja odgłosu uderzenia	ISO 712/2	Na podkładzie PERGO	ΔLw = 18 dB	(zależy od zastosowanego podkładu)
Odporność na żar papierosów	EN 438-2,30		Klasa	5
Ogrzewanie podłogowe		Na podkładzie PERGO	Patrz instrukcje specjalne	odpowiednie

## KLASYFIKACJA POD KĄTEM WŁAŚCIWOŚCI

	METODA	PARAMETRY		
Emlsja formaldehydu	EN 717-1	ppm	< E1	
Antystatyczność	EN 1815		≤ 2,0 kV	
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Klasa	Cfl-s1	(ze wszystkimi podkładami Pergo)
Oporność cieplna	EN 12667	m²K/W	0,055	m²K/W
Antypoślizgowość	EN 13893	μ	DS: μ ≥ 0,30	

## CERTYFIKATY

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
MI	
Skandynawski certyfikat ekologiczny	30290001
EPD	

